

FICHE TECHNIQUE Rubbol WP 170

Description Primaire opaque isolant en phase aqueuse. Utilisation intérieur et extérieur.

GENERAL

Propriétés Bloque les remontées de tannin sur la plupart des bois durs (chêne, méranti, merbau, curupixa...)
Séchage rapide
Bonne applicabilité
Excellent garnissant

Utilisation Extérieur et intérieur : Primaire opaque pour menuiseries en bois durs. Peut être appliqué par pulvérisation ou trempage.

PROPRIETES

Brillance Approx. : 10 - 20 GU/60° (ASTM D 523)

Couleur Blanc, couleurs pastelées sur demande

Densité Approx.: 1,35 kg/l

Viscosité 50 – 60 secondes à la coupe ISO 6 à 23°C

Extrait sec En poids : Approx. 57 %
En volume : Approx. 42 %

Directive COV 2004/42/CE Valeur limite EU (cat. A/e): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Ce produit contient : max 40 g/l VOC.

Séchage à 23°C/50% HR Conforme DIN 50014 Sec au toucher : approx. 60 minutes
Manipulable : approx. 2 heures
Egrénable : approx. 4 heures
Recouvrable : approx. 8 heures
Note : Un séchage de 8 heures à 23°C est nécessaire pour avoir de bonnes propriétés isolantes

Durabilité des menuiseries Doit être recouvert par un système peinture avant exposition extérieure.
La durabilité dépend essentiellement de la qualité du support, de son usinage, de la pose du vitrage, de la protection et de l'usage mécanique des structures, de la couleur de la finition, de son entretien, aussi bien que de la qualité du système appliqué à l'intérieur.

SPECIFICATIONS SYSTEME

Qualité du bois Certains bois dur comme le chêne, le merbau, le Western Red Cédar, le curupixa... peut facilement provoquer des décolorations brunes du film de peinture à cause des tanins extractibles qu'ils contiennent. Cela peut également être le cas avec les nœuds de résines sur résineux.

<p>Taux d'humidité des supports Système Finition complète des éléments de menuiserie</p>	<p>Ce phénomène peut cependant être réduit en appliquant une couche de semi-finition Rubbol WM 270.</p> <p>Le taux d'humidité du support à recouvrir doit se situer entre 12 et 15%</p> <p>Préservation du bois: Imprégnation labellisé, conforme aux normes EN 152.1, EN 113) GLJWH900 Primaire : Rubbol WP 170 Intermédiaire : Rubbol WM 270 ou Rubbol WM 275 ou Rubbol WM 290 ou Rubbol WM 260 Finition : Rubbol WF 375 ou Rubbol WF 378 ou Rubbol WF 380</p>
<p>Conditions d'application</p>	<p>Température entre : 15 – 30°C Humidité relative maximum : 85%</p>
<p>Méthodes d'application</p>	<p>Pistolet Airless : Dilution : eau si nécessaire % Diluant : ne pas diluer Pression d'application : 100-110 bars Buses : 0.011 inch (0.28 mm).</p> <p>Pistolet airless électrostatique: Spécification sur demande</p> <p>Trempage : Dilution : eau % Diluant : Max. 25% Viscosité d'application : Approx. 13 – 15 secondes, à la coupe DIN 4 à 20°C</p> <p>Note : Ne pas mélanger avec un autre primaire au trempé.</p>
<p>Nettoyage équipements</p>	<p>Nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude. Si nécessaire ajouter un détergent ou du nettoyant ST830.</p>
<p>Prescription épaisseur par couche A 23°C/50% HR</p>	<p>Trempage : Sec : approx. 10-15 microns Humide : approx. 30 microns Pour avoir un maximum de propriétés isolantes, il est recommandé d'appliquer 2 couches de Rubbol WP 170.</p>
<p>Consommation</p>	<p>Film sec 50 microns, approx. 7 m²/L.</p>
<p>Formulation</p>	<p>DEU 35462</p>
<p>Point éclair (DIN 53213)</p>	<p>➤ 100° C</p>
<p>Code transport (ADR)</p>	<p>ADR: non classifié</p>
<p>Phrases risque et sécurité (en accord avec réglementation européenne)</p>	<p>Classification Danger : Non classifié Phrase(s) de Risque : non classifié. Phrase(s) de Sécurité : S2, S23, S46, S51. Pour obtenir la dernière version de la Fiche de données et de sécurité,</p>

	contacter le Chef de produit une fois par an.
Textes réglementaires	L'utilisateur du produit doit se conformer aux textes et lois locales en matière de santé et de sécurité du travail et d'élimination des déchets.
Transport des emballages vides	Les emballages vides souillés sont soumis aux transports des déchets et doivent être transportés avec l'étiquette originale Akzo Nobel Coatings. Les excédents et rebus de peintures ne peuvent être éliminés dans les décharges publiques sans l'autorisation des autorités. Tous les déchets doivent être éliminés en accord avec la réglementation locale.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Couleur	Blanc, couleurs pasteltes sur demande
Emballages	20L
Péremption	Minimum 12 mois en emballages fermés et non entamés
Conditions de stockage	Stocker dans un local sec et ventilé à une température comprise entre 5 et 30°C
Unité de production	Cologne, Allemagne.

Les performances de nos systèmes produits sont basées sur des plusieurs années de recherche et tests réalisés dans nos laboratoires. Nous garantissons que la mise en œuvre de nos produits permet d'obtenir les performances produits définies par Akzo Nobel Decorative Coatings BV, à condition que nos prescriptions de mise en œuvre soient respectées et réalisées par du personnel expérimenté. Dans le cas où le résultat final serait influencé négativement par des paramètres non contrôlés par Akzo Nobel, nous rejetons toute responsabilité et réclamation. Le client doit vérifier que les produits livrés soient appropriés au besoin initial. Aussitôt qu'une nouvelle version de cette fiche technique est disponible, cette fiche technique n'est plus valide.

Diffusion: E Samy
Réalisation: A Fidder
Date dernière version: 4 juillet 2006
Date de mise à jour France : 4 octobre 2006

4 rue Pasteur – 91580 ETRECHY
Tel : 01 69 78 70 80 – Fax : 01 69 78 70 94